	Data: 21/07/23	Boletim Técnico	Anexos: 00	Página: 1/2
	Revisão: 02		Código: BT01	
Elaboração: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				
Revisão: William Furioso – Laboratório				
Aprovação: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				

PRODUTO: MASSA ACRÍLICA EMBORRACHADA CIAFLEX – CIACOLLOR

Esta massa possui polímeros elastoméricos é indicada para nivelar e corrigir imperfeições em paredes e tetos de alvenaria, gesso, reboco, fibrocimento, concreto e cimentado em áreas internas e externas sujeitas ao aparecimento de microfissuras. Segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.7.1 e NBR 15348.

PREPARAÇÃO

Este produto não exige homogeneização.

DILUIÇÃO

Pronto para uso.

FERRAMENTAS

Espátula ou desempenadeira de aço.

CAMADAS

Recomendamos a aplicação em 2 camadas, respeitando o tempo de 4 horas entre camadas. Dependendo das condições da superfície pode haver necessidade de uma camada adicional.

RENDIMENTO


Galão 6 Kg: até 8,4 m² por demão (massa grossa) / até 18 m² por demão (massa fina)

Balde 23 Kg: até 32 m² por demão (massa grossa) / até 69 m² por demão (massa fina)

O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramentas utilizadas no espalhamento do produto, experiência do aplicador e também ao método de aplicação utilizado (aplicação fina ou grossa).

SECAGEM

30 minutos ao toque, 4 horas entre demãos e 6 horas final. Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.

	Data: 21/07/23	Boletim Técnico	Anexos: 00	Página: 2/2
	Revisão: 02		Código: BT01	
Elaboração: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				
Revisão: William Furioso – Laboratório				
Aprovação: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica estirenada, polímeros elastoméricos, cargas minerais, hidrocarbonetos alifáticos, espessantes, dispersantes e microbicidas.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	<i>Mínimo</i>	<i>Máximo</i>
Densidade (g/mL)	1,70	1,80
pH	8,50	9,50
Sólidos (%)	65	75
VOC (g/L)	15	20

RECOMENDAÇÕES

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Não aplique o produto em dias chuvosos, com temperaturas inferiores a 10° ou acima de 35° ou com umidade relativa do ar acima de 80%.

CONTROLE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS

Nº Revisão	Data	Alteração Efetuada
00	04/05/2022	Primeira versão do documento.
01	21/07/2023	Introdução do nível de VOC
02	06/03/2024	Retirada do rendimento de 25 Kg e introdução do rendimento de 23 Kg