

	<b>Data:</b> 22/05/2024	<b>Boletim Técnico</b>	<b>Anexos:</b> 00	<b>Página:</b> 1/3
	<b>Revisão:</b> 03		<b>Código:</b> BT01	
<b>Elaboração:</b> Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				
<b>Revisão:</b> William Furioso – Laboratório				
<b>Aprovação:</b> Cleverson José Salasar - Diretor Industrial e P&D				

## **PRODUTO: TEXTURA EMBORRACHADA CIAFLEX– CIACOLLOR**

É uma textura acrílica indicada para obtenção de efeito texturizado sobre alvenarias sem necessidade de aplicação de acabamento posterior para superfícies externas e internas. O produto apresenta uma boa elasticidade o que proporciona uma excelente solução para microfissuras até 0,3 mm (conforme NBR 9575) em paredes de alvenaria. Segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.6.2.

OBS: O produto não resolve problemas de fissuras acima de 0,3 mm), trincas (> 0,5 e < 1,0 mm) ou rachaduras (> 1 e < 5 mm).

### **SUPERFÍCIE**

Alvenaria, reboco, concreto e cimentado.

### **PREPARAÇÃO**

Este produto não exige homogeneização.

### **DILUIÇÃO**

Colocar até 6% de água para obter um acabamento baixo. Para acabamentos altos aplicar o produto sem diluição.

### **FERRAMENTAS**

Rolo para textura e desempenadeira de aço ou espátula.

### **CAMADAS**

Recomendamos a aplicação em 2 camadas. A primeira camada pode ser aplicada com rolo para textura baixo ou ainda desempenada e a segunda camada aplicada com rolo para textura alto. A espessura de camada é fundamental para se obter um bom resultado na pintura.

	<b>Data:</b> 22/05/2024	<b>Boletim Técnico</b>	<b>Anexos:</b> 00	<b>Página:</b> 2/3
	<b>Revisão:</b> 03		<b>Código:</b> BT01	
<b>Elaboração:</b> Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				
<b>Revisão:</b> William Furioso – Laboratório				
<b>Aprovação:</b> Cleverson José Salasar - Diretor Industrial e P&D				

## RENDIMENTO

Balde 23 Kg: 12 – 14,7 m<sup>2</sup> por demão

Galão 6 Kg: 3,25 – 4 m<sup>2</sup> por demão

O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

## SECAGEM

4 horas ao toque, 12 horas entre demãos e 7 dias final. Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação. Como se trata de um revestimento aplicado em altas espessuras de camadas, no período de até 30 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas na superfície. Se isto ocorrer, lave toda a superfície com uma cortina de água (lavagem por completo) imediatamente ao ocorrido. Repita o procedimento caso o manchamento não saia por completo.

## COMPOSIÇÃO

Copolímeros acrílicos, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dispersantes e glicóis.

## PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedade	<i>Mínimo</i>	<i>Máximo</i>
Densidade (g/mL)	1,80	2,00
pH	8,50	9,50
Sólidos (%)	75	85
VOC (g/L)	15	20
Elasticidade (%) medida por curvatura da película	Até 5%	

## RECOMENDAÇÕES

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Não recomendamos a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperaturas abaixo de

	<b>Data:</b> 22/05/2024	<b>Boletim Técnico</b>	<b>Anexos:</b> 00	<b>Página:</b> 3/3
	<b>Revisão:</b> 03		<b>Código:</b> BT01	
<b>Elaboração:</b> Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				
<b>Revisão:</b> William Furioso – Laboratório				
<b>Aprovação:</b> Cleverson José Salasar - Diretor Industrial e P&D				

10° C ou acima de 40° C e/ou umidade relativa do ar superior a 90%. Estas condições prejudicam a secagem e podem favorecer o manchamento do produto durante o período de 30 dias. Não recomendamos nenhuma limpeza da superfície no período de 30 dias de aplicação, pois este procedimento pode manchar a superfície. Evite continuação de pintura com lotes diferentes e retoques, pois isso pode causar diferenças de cor. Se o uso de lotes diferentes for inevitável, procure misturá-los antes de aplicar.

### CONTROLE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS

Nº Revisão	Data	Alteração Efetuada
00	04/05/2022	Primeira versão do procedimento.
01	08/09/2022	Foram incluídas informações relativas a secagem, camadas e novas recomendações
02	05/03/2024	Retirada do rendimento de 25 Kg e introdução do rendimento de 23 Kg
03	22/05/2024	Introdução do rendimento do galão 6 Kg