

	Boletim Técnico	Código: BT01	Número de páginas: 2
		Controle de revisão	
Elaboração:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Revisão: 04	Data: 18/02/2026
Revisão:	William Furioso – Laboratório	Responsável: Cleverson José Salasar	
Aprovação:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Alteração: atualização de layout do documento	

PRODUTO: BRILHA MAIS

Produto mineral lamelar em escamas que é indicado para obtenção de mais brilho nos revestimentos: Ciacristal, Inovare, Collorgraf, Finezza, Eleganza, Pedras Naturais ou Pedras Preciosas.

O QUE É PRECISO SABER ANTES DE INICIAR A PINTURA?

Ferramentas	Secagem	Diluição	Nº demãos
Seguir recomendação do produto no qual o brilha mais será inserido.	Não aplicável	Não aplicável	Seguir recomendação do produto no qual o brilha mais será inserido.

COMO A SUPERFÍCIE DEVE SER PREPARADA?

Como adicionar o produto?	O que deve ser feito?
Pedras Naturais Ciacristal Inovare Collorgraf Finezza Eleganza	Adicione de 1 a 2 potes do brilha mais e depois misture manualmente ou com agitador elétrico até total incorporação do produto. OBS: se a agitação for com misturador elétrico, tome cuidado para não homogeneizar por muito tempo para não quebrar as partículas do brilha mais. Quanto maior o tempo de agitação, maior será a quebra da partícula e menor o efeito visual do brilho.
Pedras Preciosas	Adicione de 1 a 2 potes do brilha mais e depois misture manualmente. OBS: o uso do misturador elétrico neste produto pode causar a quebra da partícula do brilho mais e diminuir o efeito visual do brilho, porém também pode deixar o produto acinzentado. Por isso, não é recomendado.
OBS: ABNT NBR 13245 - para um melhor resultado, a superfície deve estar em bom estado (firme, seca, limpa, coesa e sem sujeiras como: sabão, mofo, poeiras, graxa ou gorduras). Isso garante durabilidade em sua pintura e evita aparecimento de problemas precoces.	

QUANTO RENDE E QUAL A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DESTES PRODUTOS?

Embalagem	RENDIMENTO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA
250 g	Indicamos de 1 a 2 potes do brilha mais para cada balde 20 ou 23 Kg do revestimento ou pedra escolhida	Cargas minerais lamelares

OBS: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície (por conta de sua porosidade), ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO

Propriedades	Mínimo	Máximo
Sólidos (%)	99	99,5
Aspecto	Pó fino em escamas de tamanhos variados e leve coloração esverdeada ou rosada	

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Pode ser adicionado em Pedras Naturais, Pedras Preciosas, Inovare, Ciacristal, Collorgraf, Finezza e Eleganza.

OBS: para aplicação em áreas diferentes da indicada, consulte nosso departamento técnico (SAC)

DICAS E RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA EXPERIÊNCIA DE PINTURA

- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Este produto não deve ser aplicado em dias chuvosos, sob ventos fortes, a temperaturas menores que 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade relativa superior a 90%.
- Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com um mexedor elétrico, espátula/régua ou similar para que este se torne homogêneo. Para evitar marcas de retoque comece sempre por eles e utilize a mesma diluição que continuará a pintura.
- Retoques na pintura podem deixar marcas assim como reparos com massa também podem causar isso. Por isso evite retoques e nos reparos com massa, aplique a própria tinta diluída em cima do local reparado antes de aplicar o restante da pintura para evitar o aparecimento de manchas.
- As cores intensas/vivas como tons de vermelhos, amarelo, laranjas, azuis e magentas podem desbotar precocemente devido a baixa solidez a radiação UV desses pigmentos. A aplicação dessas cores em acabamentos semi brilho ou acetinado faz com que estas cores durem por mais tempo. O acabamento fosco ajuda a disfarçar as imperfeições e os acabamentos semi brilho e acetinado podem acentuá-las.
- Em até dia 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar. Qualquer tipo de limpeza deve ser realizado apenas após 30 dias de aplicação da tinta e deve ser utilizada esponja macia com água de detergente, além de limpeza suave para não remover a tinta.
- O descarte das embalagens deve ser feito conforme regulamentações locais, regionais, nacionais ou internacionais. Após aberto a validade do produto é de até 6 meses se guardado bem fechado e sem diluir. Em caso de dúvidas e acesso a FDS (Ficha com Dados de Segurança), você pode acionar o SAC (0800 006 2323) ou nosso site: www.ciacollor.com.br.

