

	Data: 04/05/22	Boletim Técnico	Anexos: 00	Página: 1/3
	Revisão: 00		Código: BT01	
Elaboração: Cleverson José Salasar – Gestor Industrial e P&D				
Revisão: Talissa Marques – Auxiliar Laboratório				
Aprovação: Cleverson José Salasar – Gestor Industrial e P&D				

PRODUTO: CIMENTO QUEIMADO EXTERIOR – CIACOLLOR

Revestimento acrílico a base de água de baixo odor que proporciona efeitos especiais (manchado) deixando o ambiente mais moderno e rústico. Indicado para aplicação em áreas internas e externas. Segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.6.1. Disponível em cores prontas de linha e em bases para tingimento no sistema tintométrico Ciasystem.

OBS: este produto não é indicado para aplicação em pisos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE / INSTRUÇÕES DE USO

Para obtenção dos melhores resultados, recomendamos que a superfície esteja a mais nivelada possível e que seja aplicado um fundo (Tinta Acrílica Super Premium ou Premium Ciacollor) na cor parecido do cimento queimado escolhido, pois este ajudará a otimizar o número de demãos deixando um excelente acabamento e um bom rendimento final.

OBS: não aplicar o produto em superfícies úmidas. Tratar o problema da umidade antes da aplicação da tinta. Este produto não pode ser aplicado sobre superfícies esmaltadas, vitrificadas, encerradas ou não porosas.

SUPERFÍCIE

Alvenaria.

PREPARAÇÃO

Este produto não exige homogeneização.

DILUIÇÃO

Pronto para uso.

	Data: 04/05/22	Boletim Técnico	Anexos: 00	Página: 2/3
	Revisão: 00		Código: BT01	
Elaboração: Cleverson José Salasar – Gestor Industrial e P&D				
Revisão: Talissa Marques – Auxiliar Laboratório				
Aprovação: Cleverson José Salasar – Gestor Industrial e P&D				

FERRAMENTAS

Desempenadeira de aço ou espátula apropriadas.

CAMADAS

Recomendamos a aplicação em 2 ou 3 demãos dependendo da técnica de aplicação e condições de preparação da superfície.

RENDIMENTO

Galão de 5,8 Kg (cores prontas de linha): 20 a 30 m² / acabado

Galão de 5,2 Kg (sistema tintométrico Ciasystem): 18 a 27 m² / acabado

Litro de 1,45 Kg (cores prontas de linha): 5 a 6 m² / acabado

Litro de 1,30 Kg (sistema tintométrico Ciasystem): 4,5 a 6,75 m² / acabado

O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramenta utilizada e experiência do aplicador. A preparação da superfície é fundamental para que o produto renda o esperado. A superfície deve estar bem lisa e com fundo na cor aproximada ao Cimento Queimado para obtenção de um bom rendimento.

SECAGEM

1 hora ao toque, 4 horas entre demãos e 7 dias final. Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais especiais, hidrocarbonetos alifáticos, espessantes, dispersantes e microbicidas.

	Data: 04/05/22	Boletim Técnico	Anexos: 00	Página: 3/3
	Revisão: 00		Código: BT01	
Elaboração: Cleverson José Salasar – Gestor Industrial e P&D				
Revisão: Talissa Marques – Auxiliar Laboratório				
Aprovação: Cleverson José Salasar – Gestor Industrial e P&D				

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedade	<i>Mínimo</i>	<i>Máximo</i>
Densidade (g/mL)	1,40	1,60
pH	8,50	9,50
Sólidos (%)	55	65
VOC (g/L)	30	40

RECOMENDAÇÕES

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Nunca utilizar lotes diferentes deste produto na mesma superfície, pois pode aparecer diferença de cor entre eles, o que gerará um retrabalho de mão de obra.