

	Boletim Técnico	Código: BT01	Número de páginas: 2
		Controle de revisão	
Elaboração:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Revisão: 02	Data: 24/01/2026
Revisão:	William Furioso – Laboratório	Responsável: Cleverson José Salasar	
Aprovação:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Alteração: atualização de layout do documento	

PRODUTO: FUNDO PARA GALVANIZADO

É um fundo indicado para aplicação em superfícies galvanizadas e metais. Este produto segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.1.1.1.

O QUE É PRECISO SABER ANTES DE INICIAR A PINTURA?

Ferramentas	Secagem	Diluição	Nº demãos
Rolo, pincel ou pistola.	Toque: 2 a 4 h Entre demãos: 6 h Final: 72 h	10 a 20% com thinner sintético	Recomendamos a aplicação em 1 ou 2 camadas dependendo das condições da superfície, respeitando o tempo de 6 horas entre camadas. Dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional.

COMO A SUPERFÍCIE DEVE SER PREPARADA?

Qual o estado da superfície?	O que deve ser feito?
Superfícies galvanizadas novas	Lave bem a superfície com decapante ácido para eliminar sujeiras e enxague bem. Deixe secar e em seguida aplique 1 ou 2 demãos Fundo para Galvanizado e depois pinte.
Superfícies galvanizadas antigas	Se a superfície possuir pontos de ferrugem, elimine-os com lixamento. Depois limpe a superfície e aplique um conversor de ferrugem. Depois aplique o Fundo para Galvanizado e em seguida pinte.
Superfície com mofo	Aplique uma solução de hipoclorito de sódio e água (1:1) e deixe agir por 15 minutos e enxague bem. Espere 24 h para umidade deixar a superfície, aplique Fundo para Galvanizado e pinte.
Superfícies engorduradas ou com graxa	Limpe a superfície com água de detergente neutro e use uma esponja se necessário. Enxague bem a superfície e aguarde 24 h para umidade deixar a superfície. Aplique Fundo Nivelador e pinte.
Superfícies com brilho	Lixe até a eliminação do brilho. Elimine o pó gerado e aplique Fundo para Galvanizado e pinte.
Superfícies úmidas	Trate a umidade antes de qualquer ação. Prepare a superfície conforme as indicações desta tabela e depois aplique o Fundo para Galvanizado e pinte.

OBS: ABNT NBR 13245 - para um melhor resultado, a superfície deve estar em bom estado (firme, seca, limpa, coesa e sem sujeiras como: sabão, mofo, poeiras, graxa ou gorduras). Isso garante durabilidade em sua pintura e evita aparecimento de problemas precoces.

QUANTO RENDE E QUAL A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DESTE PRODUTO?

Embalagem	RENDIMENTO POR DEMÃO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA
		Resina acrílica, cargas minerais, aditivos, pigmentos inorgânicos e solventes orgânicos.
0,9 L	10 a 12 m ²	
3,6 L	40 a 48 m ²	

OBS: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície (por conta de sua porosidade), ferramenta utilizada e experiência do aplicador. No caso de telhados onde for considerada a metragem quadrada das paredes como referência para pintura do telhado, acrescente 15 a 20% na metragem para que sejam considerados as ondulações das telhas no cálculo do rendimento.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO

Propriedades	Mínimo	Máximo
Densidade (g/mL)	1,30	1,40
Viscosidade (KU)	70	80
Sólidos	50	70
Validade	36 meses	

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Superfícies galvanizadas e metais.

OBS: para aplicação em áreas diferentes da indicada, consulte nosso departamento técnico (SAC)

DICAS E RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA EXPERIÊNCIA DE PINTURA

- Produto inflamável. Mantenha longe do fogo ou fontes de ignição. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Este produto não deve ser aplicado em dias chuvosos, sob ventos fortes, a temperaturas menores que 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade relativa superior a 90%.
- Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com um mexedor elétrico, espátula/régua ou similar para que este se torne homogêneo. Para evitar marcas de retoque comece sempre por eles e utilize a mesma diluição que continuará a pintura.
- Retoques na pintura podem deixar marcas ou apresentar diferenças de cor. Por isso evite retoques e sempre aplique a tinta com a mesma diluição para fazer recortes, se necessário.
- Em até dia 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar. Qualquer tipo de limpeza deve ser realizado apenas após 30 dias de aplicação da tinta e deve ser utilizada esponja macia com água de detergente, além de limpeza suave para não remover a tinta.
- O descarte das embalagens deve ser feito conforme regulamentações locais, regionais, nacionais ou internacionais. Após aberto a validade do produto é de até 6 meses se guardado bem fechado e sem diluir. Em caso de dúvidas e acesso a FDS (Ficha com Dados de Segurança), você pode acionar o SAC (0800 006 2323) ou nosso site: www.ciacollor.com.br.

