


|   |                          |                        |                      |                       |
|---|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | <b>Data:</b><br>07/05/24 | <b>Boletim Técnico</b> | <b>Anexos:</b><br>00 | <b>Página:</b><br>1/3 |
|   | <b>Revisão:</b><br>02    |                        | <b>Código:</b> BT01  |                       |
| <b>Elaboração:</b> Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D              |                          |                        |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> William Furioso – Laboratório                                     |                          |                        |                      |                       |
| <b>Aprovação:</b> Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D               |                          |                        |                      |                       |

## PRODUTO: INOVARE PLUS – CIACOLLOR

Este produto é indicado para obtenção de efeito texturizado rústico sobre alvenarias para superfícies externas e internas. A aplicação é feita apenas com desempenadeira deixando o produto com aspecto plano, sem risco ou aspecto pontiagudo. Ideal para áreas de alto tráfego de pessoas já que não machuca se houver contato. Segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.6.3.

OBS: Em áreas externas, deve-se aplicar obrigatoriamente uma tinta para exterior (Super Suprema, Sublime, Ciaturbo ou Standard) como acabamento por cima do revestimento que possua a identificação Plus em sua etiqueta.

### **SUPERFÍCIE**

Alvenaria, reboco, concreto e cimentado.

### **PREPARAÇÃO**

Este produto não exige homogeneização.

### **DILUIÇÃO**

Dilua o produto com até 250 mL de água ajustando para o ponto de aplicação ideal.


### **FERRAMENTAS**

Espátula, desempenadeira de aço e acrílico.

### **CAMADAS**

Recomendamos a aplicação em 1 ou 2 camadas dependendo das condições da superfície. Se a superfície for irregular, exigi-se no mínimo duas demãos para que o acabamento fique adequado.

### **RENDIMENTO**

|   |                          |                        |                      |                       |
|---|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | <b>Data:</b><br>07/05/24 | <b>Boletim Técnico</b> | <b>Anexos:</b><br>00 | <b>Página:</b><br>2/3 |
|   | <b>Revisão:</b><br>02    |                        | <b>Código:</b> BT01  |                       |
| <b>Elaboração:</b> Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D              |                          |                        |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> William Furioso – Laboratório                                     |                          |                        |                      |                       |
| <b>Aprovação:</b> Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D               |                          |                        |                      |                       |

Balde 23 Kg: 5,5 – 7,4 m<sup>2</sup> por demão

O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramenta utilizada, experiência do aplicador e espessura de camada utilizada na superfície.

## SECAGEM

4 horas ao toque e 7 dias final. Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação. Como se trata de um revestimento aplicado em altas espessuras de camadas, no período de até 30 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas na superfície. Se isto ocorrer, lave toda a superfície com uma cortina de água (lavagem por completo) imediatamente ao ocorrido. Repita o procedimento caso o manchamento não saia por completo.

## COMPOSIÇÃO


Copolímeros acrílicos, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dispersantes e glicóis.

## PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| Propriedade      | <i>Mínimo</i> | <i>Máximo</i> |
|------------------|---------------|---------------|
| Densidade (g/mL) | 1,80          | 2,00          |
| pH               | 8,50          | 9,50          |
| Sólidos (%)      | 75            | 85            |

## RECOMENDAÇÕES

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Não recomendamos a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperaturas abaixo de 10° C ou acima de 40° C e/ou umidade relativa do ar superior a 90%. Estas condições prejudicam a secagem e podem favorecer o manchamento do produto durante o período de 30 dias. Não recomendamos nenhuma limpeza da

|   |                          |                        |                      |                       |
|---|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | <b>Data:</b><br>07/05/24 | <b>Boletim Técnico</b> | <b>Anexos:</b><br>00 | <b>Página:</b><br>3/3 |
|   | <b>Revisão:</b><br>02    |                        | <b>Código:</b> BT01  |                       |
| <b>Elaboração:</b> Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D              |                          |                        |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> William Furioso – Laboratório                                     |                          |                        |                      |                       |
| <b>Aprovação:</b> Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D               |                          |                        |                      |                       |

superfície no período de 30 dias de aplicação, pois este procedimento pode manchar a superfície. Evite continuação de pintura com lotes diferentes e retoques, pois isso pode causar diferenças de cor. Se o uso de lotes diferentes for inevitável, procure misturá-los antes de aplicar.

## CONTROLE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS

| Nº Revisão | Data       | Alteração Efetuada  |
|------------|------------|---|
| 00         | 28/09/2022 | Primeira versão do procedimento.                                    |
| 01         | 05/03/2024 | Retirada do rendimento de 25 Kg e introdução do rendimento de 23 Kg |
| 02         | 07/05/2024 | Mudança na OBS da apresentação do produto                           |