

	Boletim Técnico	Código: BT01	Número de páginas: 2
		Controle de revisão	
Elaboração:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Revisão: 04	Data: 12/12/2025
Revisão:	William Furioso – Laboratório	Responsável: Cleverson José Salasar	
Aprovação:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Alteração: atualização de layout do documento	

PRODUTO: MASSA TAPA TUDO

A Massa Tapa Tudo Ciacollor é uma massa reparadora que não retrai, de fácil aplicação e baixo odor indicada para reparos e preenchimento de microfissuras, fissuras, rachaduras e buracos em paredes de alvenaria, cimento, gesso, reboco e madeira em superfícies internas e externas.

O QUE É PRECISO SABER ANTES DE INICIAR A PINTURA?

Ferramentas	Secagem	Diluição	Nº demãos
Espátula de aço inox ou celuloide.	Toque: 1 h Entre demãos: 6 h Final: 12 h Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.	Todas as camadas: pronto para uso	Uma a duas camadas Dependendo das condições da superfície, pode haver necessidade de uma camada adicional.

COMO A SUPERFÍCIE DEVE SER PREPARADA?

Qual o estado da superfície?	O que deve ser feito?
Superfície com microfissuras e fissuras (até 0,5 mm)	Em superfícies onde a penetração do produto é difícil, alargar a fissura com auxílio da ferramenta abre trinca antes da aplicação da massa. Limpe a superfície para remover poeiras e com auxílio de uma espátula flexível ou celuloide, aplique uma demão da Massa Tapa Tudo Ciacollor e espalhe uniformemente até o preenchimento total da superfície. Aplique massa corrida ou acrílica na área onde a massa tapa tudo foi aplicada para deixar a porosidade igual ao restante da superfície e não causar manchas na pintura posteriormente. Lixe e remova o pó gerado e depois aplique a Tinta Acrílica Ciacollor.
Superfície com furos	Limpe a superfície para remover poeiras e depois com auxílio de uma espátula flexível ou celuloide, aplique uma demão da Massa Tapa Tudo Ciacollor e espalhe uniformemente até o preenchimento total da superfície. Aplique massa corrida ou acrílica na área onde a massa tapa tudo foi aplicada para deixar a porosidade igual ao restante da superfície e não causar manchas na pintura posteriormente. Lixe e remova o pó gerado e depois aplique a Tinta Acrílica Ciacollor.
Superfície com imperfeições, arranhões em alvenaria, madeira, reboco ou gesso	Limpe a superfície para remover poeiras e depois com auxílio de uma espátula flexível ou celuloide, aplique uma demão da Massa Tapa Tudo Ciacollor e espalhe uniformemente até o preenchimento total da superfície. Aplique massa corrida ou acrílica na área onde a massa tapa tudo foi aplicada para deixar a porosidade igual ao restante da superfície e não causar manchas na pintura posteriormente. Lixe e remova o pó gerado e depois aplique a Tinta Acrílica Ciacollor.

OBS: ABNT NBR 13245 - para um melhor resultado, a superfície deve estar em bom estado (firme, seca, limpa, coesa e sem sujeiras como: sabão, mofo, poeiras, graxa ou gorduras). Isso garante durabilidade em sua pintura e evita aparecimento de problemas precoces.

QUANTO RENDE E QUAL A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DESTE PRODUTO?

Embalagem	Rendimento por Demão	Composição Química
90 g	Não determinável, pois os furos trincos e rachaduras podem ser das mais diversas espessuras e profundidade. O rendimento pode variar de acordo com as condições da superfície, equipamentos utilizados e experiência do aplicador.	Polímeros acrílicos e sintético, espessantes, glicóis e preservantes.
360 g		
1,44 Kg		

OBS: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície (por conta de sua porosidade), ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO

Propriedades	Mínimo	Máximo
pH	8,50	9,50
Densidade (g/mL)	0,3	0,4
Sólidos (%)	40	45
VOC (g/L)	5	10

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para reparos e preenchimento de microfissuras, fissuras, rachaduras e buracos em paredes de alvenaria, cimento, gesso, reboco e madeira.

OBS: para aplicação em áreas diferentes da indicada, consulte nosso departamento técnico (SAC)

DICAS E RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA EXPERIÊNCIA DE PINTURA

- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Este produto não deve ser aplicado em dias chuvosos, sob ventos fortes, a temperaturas menores que 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade relativa superior a 90%.
- O lixamento pode ser feito com lixa grão 220 ou mais fina como grão 240 até 320. Se perceber riscos em excesso, trabalhe com lixas mais finas ou regule a pressão exercida no ato do lixamento, seja ele manual ou mecanizado. Por ser mais firme para lixar, o lixamento deve ser iniciado logo após a massa estar seca ao toque. Isso irá facilitar o trabalho.
- Se o acabamento final em cima da massa for fosco ou acetinado, podem aparecer riscos de lixa e irregularidades, caso o lixamento não seja feito de forma adequada.
- Após finalizar a aplicação e o lixamento, o produto não deve ficar exposto em áreas externas por mais de 7 dias sem pintura, pois não possui resistência UV e intemperismo. Não lixe o produto utilizando água, pois irá dissolvê-lo.
- Em até dia 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar. Qualquer tipo de limpeza deve ser realizado apenas após 30 dias de aplicação da tinta e deve ser utilizada esponja macia com água de detergente, além de limpeza suave para não remover a tinta.
- O descarte das embalagens deve ser feito conforme regulamentações locais, regionais, nacionais ou internacionais. Após aberto a validade do produto é de até 6 meses se guardado bem fechado e sem diluir. Em caso de dúvidas e acesso a FDS (Ficha com Dados de Segurança), você pode acionar o SAC (0800 006 2323) ou nosso site: www.ciacollor.com.br.

