

Elaboração:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Revisão: 01	Data: 17/02/2026
Revisão:	William Furioso – Laboratório	Responsável: Cleverson José Salasar	
Aprovação:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Alteração: atualização de layout do documento	

PRODUTO: PEDRAS PRECIOSAS

Este produto é indicado para obtenção de efeito texturizado rústico em áreas internas e externas (ver recomendações). A aplicação é feita apenas com desempenadeira de aço inox (para evitar oxidação e possível manchamento durante a aplicação) deixando o produto com aspecto plano. Sua composição traz pequenas partículas perolizadas deixando a aplicação com brilho e cor característicos.

O QUE É PRECISO SABER ANTES DE INICIAR A PINTURA?

Ferramentas	Secagem	Diluição	Nº demãos
Espátula e desempenadeira de aço inox (obrigatoriamente), além da desempenadeira de plástico para desempeno do material.	Toque: 2 h Entre demãos: 4 h Final: até 180 dias Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.	Dilua o balde 20 Kg com até 250 ml com água limpa Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento. OBS: O uso de batedor/agitador mecânico quebra as partículas e modifica a cor e o brilho do produto. Por isso, a agitação mecânica não é recomendada.	Recomendamos a pintura em 1 a 2 camadas. Dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional.

COMO A SUPERFÍCIE DEVE SER PREPARADA?

Qual o estado da superfície?	O que deve ser feito?
Superfície nova bom estado	Elimine poeiras e aplique o primer para revestimentos na cor indicada para a pedra escolhida. Aplique o produto com desempenadeira de aço inox espelhando uniformemente pela superfície. Realize o desempeno do produto para obter um acabamento mais aberto ou deixe o produto compactado apenas na desempenadeira. Finalize sua pintura aplicando o revitalizador para revestimentos, especialmente em áreas externas. OBS: Se o reboco for novo, aguardar 30 dias para aplicação.
Superfície com pintura (coesa)	Elimine poeiras e aplique fundo preparador de paredes. Aplique o primer para revestimentos e depois a pedra natural. Finalize sua pintura aplicando o revitalizador para revestimentos, especialmente em áreas externas.
Superfície com partes soltas ou reboco fraco	Elimine as partes soltas, corrija as imperfeições provocadas por este processo com Massa Acrílica (exterior) ou Massa Corrida (interior), lixe, remova a poeira e aplique fundo preparador de parede. Depois aplique o primer para revestimentos e depois a pedra natural. Finalize sua pintura aplicando o revitalizador para revestimentos, especialmente em áreas externas.
Superfície com mofo	Aplique uma solução de hipoclorito de sódio e água (1:1) e deixe agir por 15 minutos e enxague bem. Espere 24 h para umidade deixar a superfície e aplique fundo preparador de paredes. Depois aplique o primer para revestimentos e finalize com a pedra natural. Finalize sua pintura aplicando o revitalizador para revestimentos, especialmente em áreas externas.
Superfície de gesso (drywall)	Lixe para nivelar bem a superfície e elimine a poeira e aplique fundo preparador de paredes. Depois

corrido, sancas, etc)	aplique o primer para revestimentos e depois a pedra natural. Finalize sua pintura aplicando o revitalizador para revestimentos, especialmente em áreas externas.
Superfícies engorduradas ou com graxa	Limpe a superfície com água de detergente neutro e use uma esponja se necessário. Enxague bem a superfície e aguarde 24 h para umidade deixar a superfície. Aplique o fundo preparador de paredes. Depois aplique o primer para revestimentos e depois a pedra natural. Finalize sua pintura aplicando o revitalizador para revestimentos, especialmente em áreas externas.
Superfícies com brilho	Lixe até a eliminação do brilho. Elimine o pó gerado e aplique fundo preparador de paredes. Depois aplique o primer para revestimentos e depois a pedra natural. Finalize sua pintura aplicando o revitalizador para revestimentos, especialmente em áreas externas.
Superfícies úmidas	Trate a umidade antes de qualquer ação. Aplique o fundo preparador de paredes. Depois aplique o primer para revestimentos e depois a pedra natural. Finalize sua pintura aplicando o revitalizador para revestimentos, especialmente em áreas externas.
OBS: ABNT NBR 13245 - para um melhor resultado, a superfície deve estar em bom estado (firme, seca, limpa, coesa e sem sujeiras como: sabão, mofo, poeiras, graxa ou gorduras). Isso garante durabilidade em sua pintura e evita aparecimento de problemas precoces.	

QUANTO RENDE E QUAL A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DESTES PRODUTOS?

Embalagem	RENDIMENTO ACABADO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA
Balde 20 Kg	5 a 7 m²	Copolímeros acrílicos, cargas minerais inertes, pigmentos perolizados, biocidas, dispersantes e glicóis.

OBS: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície (por conta de sua porosidade), ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO

Propriedades	Mínimo	Máximo
pH	8,50	9,50
Densidade (g/mL)	1,60	1,80
Sólidos (%)	70	85
VOC (g/L)	15	25

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Alvenaria, drywall, reboco, concreto e cimentado.

OBS: para aplicação em áreas diferentes da indicada, consulte nosso departamento técnico (SAC)

DICAS E RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA EXPERIÊNCIA DE PINTURA

- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Este produto não deve ser aplicado em dias chuvosos, sob ventos fortes, a temperaturas menores que 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade relativa superior a 90%.
- Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com um mexedor elétrico, espátula/régua ou similar para que este se torne homogêneo. Para evitar marcas de retoque comece sempre por eles e utilize a mesma diluição que continuará a pintura.
- Como se trata de um revestimento aplicado em altas espessuras de camadas, no período de até 180 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas esbranquiçadas na superfície. Condições de umidade relativa do ar acima de 80% também podem deixar a superfície esbranquiçada.

- Após o fim do período chuvoso, o produto volta a seu estado natural. Esta é uma característica deste tipo produto e estará sujeito ao esbranquiçamento especialmente quando aplicado em áreas externas. Isso não caracteriza vício do produto. Nas áreas internas, este risco também existe quando o produto entra em contato direto com a água.
- Retoques na aplicação do produto podem deixar marcas assim, por isso evite retoques após o produto já ter sido aplicado. O ideal para não deixar marcas, é reaplicar o pano todo.
- Evite continuação de pintura com lotes diferentes e retoques, pois isso pode causar diferenças de cor. Se o uso de lotes diferentes for inevitável, procure misturá-los antes de aplicar.
- O Revitalizador tem a função de aumentar a durabilidade das Pedras Naturais e também de realçar a cor do produto aplicado. Recomenda-se aplicar o produto logo após a conclusão da aplicação das Pedras Naturais ou Pedras Preciosas. Caso essa etapa não seja realizada, a aplicação deverá ser feita, obrigatoriamente, após um ano, para aumentar a durabilidade do revestimento.
- A aplicação do Silicone Hidrorrepelente Ciacollor pode ser uma opção para proteção da pedra natural, porém o silicone só pode ser aplicado após 7 dias da aplicação da pedra. O Silicone intensifica a tonalidade do produto. Por isso, recomenda-se a realização de um teste prévio em uma pequena área antes da aplicação em toda a superfície. Caso a proteção de sua pedra seja feita com o Silicone, em substituição do Revitalizador, as manutenções anuais posteriores deverão ser realizadas exclusivamente com Silicone Hidrorrepelente.
- Qualquer tipo de limpeza deve ser realizado apenas após 180 dias de aplicação da tinta e deve ser utilizada esponja macia com água de detergente, além de limpeza suave para não remover a tinta.
- O descarte das embalagens deve ser feito conforme regulamentações locais, regionais, nacionais ou internacionais. Após aberto a validade do produto é de até 6 meses se guardado bem fechado e sem diluir. Em caso de dúvidas e acesso a FDS (Ficha com Dados de Segurança), você pode acionar o SAC (0800 006 2323) ou nosso site: www.ciacollor.com.br.

