

	Boletim Técnico	Código: BT01	Número de páginas: 3
		Controle de revisão	
Elaboração:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Revisão: 00	Data: 19/02/2026
Revisão:	Josevan Carvalho – Laboratório	Responsável: Cleverson José Salasar	
Aprovação:	Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D	Alteração: primeira versão do documento	

PRODUTO: PRIMER EPOXI POLIAMIDA 3X1- CIACOLLOR

O Primer Epóxi 3X1 é um produto indicado para enchimento da superfície, com acabamento acetinado, de alto teor de sólidos, alta dureza, boa resistência química, física e anticorrosiva, recomendado para uso em:

- Pintura de máquinas e equipamentos novos, ou serviços de manutenção em indústrias.
- Pisos de concreto desempenado, paredes de concreto aparente e alvenaria.
- Serviços de manutenção sujeitas a ambiente de média agressividade, tais como: indústrias petroquímicas, papel e celulose, barracões industriais, oficinas mecânicas, etc.
- Produto destinado a ambientes cobertos, devido ao amarelamento e a calcinação se exposto ao tempo.

O QUE É PRECISO SABER ANTES DE INICIAR A PINTURA?

Ferramentas	Diluição	Nº demãos	
Rolo/pincel	10% Thinner Epóxi Ciacollor	Rolo/Pincel – Aplicar 2 a 3 demãos com intervalo de 2 a 4 horas entre demãos.	
Pistola ou Airless	20 a 30% Thinner Epoxi Ciacollor	Pistola - Aplicar 2 a 3 demãos com intervalo de 1 a 2 horas entre demãos.	
Catálise	Tempo de Indução (25°C)	Vida Útil da Mistura (Pot Life)	
3 Partes de Componente A 1 Parte de Componente B	Para obter o melhor resultado do produto se faz necessário que, após a mistura do componente A e B, se aguarde um tempo para iniciar a aplicação (tempo de indução). Aguardar 15 a 20 minutos antes da aplicação.	O pot life define o tempo máximo que o produto pode ser aplicado para obter os melhores resultados. Após 6 h de mistura dos componentes, o produto não poderá ser mais aplicado. Por isso, se planeje para que, após a mistura dos componentes, o produto seja totalmente utilizado. 4 a 6 horas a 25°C.	
Secagem		Pintura Nova	
	Temperatura 10°C	Temperatura 25°C	Temperatura 35°C
Pegajosidade (toque)	2 h	1 h	30 minutos
Pressão	16 h	8 h	6 h
Final	240 horas	168 horas	144 horas
Secagem		Repintura	
	Temperatura 10°C	Temperatura 25°C	Temperatura 35°C
Mínimo	8 h	4 h	3 h
Máximo	48 h	48 h	36 h

COMO A SUPERFÍCIE DEVE SER PREPARADA?

Qual o estado da superfície?	O que deve ser feito?
Superfícies metálicas	Eliminar possíveis pontos de ferrugem ou qualquer outra impureza como: graxas, óleos ou poeira impregnada e depois lixar para remoção total da sujeira. Limpar a superfície com um pano embebido em thinner forte ou limpeza. Aplicar uma 2 a 3 demãos do Primer Epóxi 3X1. Após secagem aplicar a tinta de acabamento final Esmalte Epóxi 3X1, Esmalte Epóxi 4X1, Esmalte PU 3X1 e Esmalte PU 4X1.
Superfícies de pisos de concreto/alvenaria:	A performance deste produto está associada ao grau de preparação da superfície. Remover completamente óleos, graxas e gorduras aplicando um produto desengraxante ou conforme o método de limpeza com solvente da norma SSPC SP1. A sujeira acumulada deve ser removida, utilizando uma escova seca e os sais solúveis devem ser removidos, lavando com água em alta pressão. Após secagem de mínimo 72 h, aplicar 2 demãos de Selador Epóxi 3X1, após secagem aplicar Primer Epóxi 3X1 em seguida aplicar a tinta de acabamento final Esmalte Epóxi 3X1, Esmalte Epóxi 4X1, Esmalte PU 3X1 e Esmalte PU 4X1.
Superfícies pintadas	Verificar se a pintura antiga resiste ao Primer Epóxi 3X1, não deve apresentar enrugamento ou remoção de pintura, se a pintura antiga sofre alteração deve-se fazer a remoção desta tinta e depois fazer aplicação do Conjunto Epóxi. OBS: realizar teste prévio de 1 m ² para verificar a compatibilidade da superfície pintada com o Conjunto Epóxi.
OBS: ABNT NBR 13245 - para um melhor resultado, a superfície deve estar em bom estado (firme, seca, limpa, coesa e sem sujeiras como: sabão, mofo, poeiras, graxa ou gorduras). Isso garante durabilidade em sua pintura e evita aparecimento de problemas precoces.	

QUANTO RENDE E QUAL A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DESTA TINTA?

Embalagem	Rendimento por Demão-Superfície Metálica	Rendimento por Demão-Pisos de Concreto
Por Litro	Pistola - 14 a 18 m ² Rolo Epóxi/PU - 12 a 14 m ²	Pistola - 12 a 14 m ² Rolo Epóxi/PU - 10 a 12 m ²
Por Kit	Pistola - 50 a 60 m ² Rolo Epóxi/PU - 43 a 50 m ²	Pistola - 43 a 50 m ² Rolo Epóxi/PU - 36 a 43 m ²
Composição Química		
Componente A: Resina epóxi, resina uréia, pigmentos anti-corrosivos, cargas minerais, aditivos e solventes.		
Componente B: Poliamida, aditivos e solventes.		

OBS: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície (por conta de sua porosidade), ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO

Propriedades	Componente A	Componente B
Densidade (g/mL)	1,500 – 1,600	0,860 – 0,880
Viscosidade (KU)	90 - 100	-
Validade	24 meses	24 meses
Brilho 60° (UB)	Acetinado	
Sólidos por Volume (%)	64 - 68	
Cor	Branco/Cinza/Vermelho Oxido	
Espessura por demão	30 – 50 microns	

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Superfícies metálicas, pisos de concreto ou alvenaria novas e velhas, utilizado como fundo protetor e promotor de aderência de máquinas e estruturas metálicas de uso interno ou áreas cobertas.

OBS: para aplicação em áreas diferentes da indicada, consulte nosso departamento técnico (SAC)

DICAS E RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA EXPERIÊNCIA DE PINTURA

- Produto inflamável. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância. Utilize máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Este produto não deve ser aplicado em dias chuvosos, sob ventos fortes, a temperaturas menores que 15°C ou acima de 35°C e/ou umidade relativa superior a 80%.
- Qualquer tipo de limpeza só deve ser realizado após 30 dias de aplicação. A limpeza pode ser feita com água, esponja macia e detergente neutro. Enxaguar bem a superfície que for limpa para não deixar resíduos.
- Produto destinado a profissionais devidamente treinados.
- Evite retoques após a secagem do produto.
- Não interrompa a aplicação no meio da superfície.
- O produto não é recomendado para aplicações em azulejos.
- Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos.
- Se for ultrapassado o intervalo máximo indicado para aplicação da demão subsequente do acabamento, se faz necessário proceder lixamento manual / mecânico utilizando lixa para quebra do brilho. Este procedimento se faz necessário para obter aderência entre as camadas.
- Ao abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que este se torne homogêneo.
- Homogeneizar o conteúdo de cada um dos componentes por meio de agitação mecânica ou pneumática (A e B). Assegurar de que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem. Adicionar o componente B ao componente A, nas proporções (volume) indicadas, sob agitação, até completa homogeneização, respeitando a relação de mistura.
- Limpe sempre as ferramentas que utilizar ao final da pintura para reutilizar depois. O solvente gerado na limpeza pode ser guardado em embalagem bem fechada para uso no futuro.
- Algumas informações contidas neste boletim são apenas estimativas, e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante. Assim, a Tintas Ciacollor, não garante e não assume qualquer responsabilidade quanto a rendimento, desempenho ou quanto a quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico.
- O descarte das embalagens deve ser feito conforme regulamentações locais, regionais, nacionais ou internacionais. Após aberto a validade do produto é de até 6 meses se guardado bem fechado e sem diluir. Em caso de dúvidas e acesso a FDS (Ficha com Dados de Segurança), você pode acionar o SAC (0800 006 2323) ou nosso site: www.ciacollor.com.br.

