	Data: 06/03/24	Boletim Técnico	Anexos: 00	Página: 1/3
	Revisão: 03		Código: BT01	
Elaboração: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				
Revisão: William Furioso – Laboratório				
Aprovação: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				

PRODUTO: TEXTURA PREMIUM HIDRORREPELENTE – CIACOLLOR

É uma textura acrílica indicada para obtenção de efeito texturizado sobre alvenarias sem necessidade de aplicação de acabamento posterior para superfícies externas e internas. Segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.6.2

SUPERFÍCIE

Alvenaria, reboco, concreto e cimentado.

PREPARAÇÃO

Este produto não exige homogeneização.

DILUIÇÃO

Colocar até 6% de água para obter um acabamento baixo. Para acabamentos altos aplicar o produto sem diluição.

FERRAMENTAS

Rolo para textura e desempenadeira de aço ou espátula.

CAMADAS


Recomendamos a aplicação em 1 camada. Se necessário uma segunda camada respeitar o tempo de 4 horas entre camadas.

RENDIMENTO

Galão 6 Kg: 3 a 5 m² por demão

Balde 20 Kg: 10 – 13 m² por demão

Balde 23 Kg: 12 a 14,7 m² por demão

	Data: 06/03/24	Boletim Técnico	Anexos: 00	Página: 2/3
	Revisão: 03		Código: BT01	
Elaboração: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				
Revisão: William Furioso – Laboratório				
Aprovação: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				

O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

SECAGEM

4 horas ao toque e 7 dias final. Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação. Como se trata de um revestimento aplicado em altas espessuras de camadas, no período de até 30 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas na superfície. Se isto ocorrer, lave toda a superfície com uma cortina de água (lavagem por completo) imediatamente ao ocorrido. Repita o procedimento caso o manchamento não saia por completo.

COMPOSIÇÃO


Copolímeros acrílicos, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dispersantes e glicóis.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	<i>Mínimo</i>	<i>Máximo</i>
Densidade (g/mL)	1,70	1,90
pH	8,50	9,50
Sólidos (%)	75	85
VOC (g/L)	49	

RECOMENDAÇÕES

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Não recomendamos a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperaturas abaixo de 10° C ou acima de 40° C e/ou umidade relativa do ar superior a 90%. Estas condições prejudicam a secagem e podem favorecer o manchamento do produto durante o período de 30 dias. Não recomendamos nenhuma limpeza da

	Data: 06/03/24	Boletim Técnico	Anexos: 00	Página: 3/3
	Revisão: 03		Código: BT01	
Elaboração: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				
Revisão: William Furioso – Laboratório				
Aprovação: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				

superfície no período de 30 dias de aplicação, pois este procedimento pode manchar a superfície. Evite continuação de pintura com lotes diferentes e retoques, pois isso pode causar diferenças de cor. Se o uso de lotes diferentes for inevitável, procure misturá-los antes de aplicar.

CONTROLE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS

Nº Revisão	Data	Alteração Efetuada
00	21/06/2022	Primeira versão do procedimento.
01	08/09/2022	Inclusas informações relativas a secagem e novas recomendações
02	28/06/2023	Alteração na faixa de densidade
03	06/03/2024	Retirada do rendimento de 25 Kg e introdução do rendimento de 23 Kg