	Data: 28/04/22	Boletim Técnico	Anexos: 00	Página: 1/2
	Revisão: 00		Código: BT01	
Elaboração: Cleverson José Salasar – Gestor Industrial e P&D				
Revisão: Talissa Marques – Auxiliar Laboratório				
Aprovação: Cleverson José Salasar – Gestor Industrial e P&D				

PRODUTO: VERNIZ FILTRO SOLAR – CIACOLLOR

É um verniz sintético indicado para aplicação em superfícies de madeira em áreas internas e externas deixando a superfície com acabamento brilhante. Apresenta proteção à radiação ultra-violeta (UV) por conter em sua composição um absorvedor desta radiação. Está disponível nas versões incolor e tingidas: cerejeira, mogno, noqueira e imbuia. Este produto segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.3.1.7 (brilhante) e tipo 4.3.1.8 (acetinado) NBR 16211.

SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura ou mofo.

Madeira Nova: Para aplicação de vernizes preparar a superfície com uma demão de Seladora para Madeira diluído com thinner forte. Lixar após 1 hora e eliminar a poeira. Finalizar aplicando o verniz.

Repintura: eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa de grana adequada. Raspar ou escovar as partes soltas antes da aplicação.

PREPARAÇÃO

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que este se torne homogêneo.


DILUIÇÃO

De 10 a 20% com aguarráz.

Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.

FERRAMENTAS

Rolo, pincel, ou pistola.

	Data: 28/04/22	Boletim Técnico	Anexos: 00	Página: 2/2
	Revisão: 00		Código: BT01	
Elaboração: Cleverson José Salasar – Gestor Industrial e P&D				
Revisão: Talissa Marques – Auxiliar Laboratório				
Aprovação: Cleverson José Salasar – Gestor Industrial e P&D				

CAMADAS

Recomendamos a pintura em 2 camadas, respeitando o tempo de 4 horas entre camadas. Dependendo das condições da superfície pode haver necessidade de uma camada adicional.

RENDIMENTO ACABADO

900 mL: mínimo 3,75 m² / embalagem

Galão 3,6 L: mínimo 15 m² / embalagem

O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

SECAGEM

2 a 4 horas ao toque, 6 horas entre demãos e 72 horas final. Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica modificada, secantes, absorvedor UV, solventes aromáticos e alifáticos.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedade	<i>Mínimo</i>	<i>Máximo</i>
Densidade (g/mL)	0,80	0,90
Viscosidade (s)	30	60
Sólidos (%)	40	-

RECOMENDAÇÕES

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Produto inflamável. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico.