## PRODUTO: VERNIZ TRIPLO FILTRO SOLAR BASE SOLVENTE

Verniz sintético indicado para aplicação em superfícies de madeira em áreas internas e externas. Apresenta proteção extra à radiação ultra-violeta (UV) e intemperismo (ciclos de sol e chuva) por conter em sua composição 3 camadas de proteção, ação fungicida e hidrorrepelente. Este produto segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.3.1.7 (brilhante) e tipo 4.3.1.8 (acetinado) NBR 16211.

## O QUE É PRECISO SABER ANTES DE INICIAR A PINTURA?

| Ferramentas | Secagem | Diluição | Nº demãos |
|---|---|---|---|
| Rolo, pincel ou pistola | Toque: 2 a 4 h<br>Entre demãos: 6 h<br>Final: 72 h | 10 a 20% com aguarrás | Recomendamos a pintura em 2 ou 3 camadas. Dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional. |

## COMO A SUPERFÍCIE DEVE SER PREPARADA?

| Qual o estado da superfície? | O que deve ser feito? |
|---|---|
| Madeiras novas | Lixe até remover sujidades e farpas superficiais e remova o pó. Aplicar seladora para madeira para melhorar o acabamento e rendimento. Finalize com a aplicação do verniz. OBS: use lixas mais grossas (grão 180-220) inicialmente e mais finas (grão 280-320) para finalizar o processo e melhorar o acabamento. |
| Madeiras resinosas | Lixe até remover sujidades e farpas superficiais e remova o pó. Lave a madeira com thinner limpeza para extração da resina da madeira. Deixe secar até todo solvente sair da madeira. Finalize com a aplicação do verniz. OBS: use lixas mais grossas (grão 180-220) inicialmente e mais finas (grão 280-320) para finalizar o processo e melhorar o acabamento. |
| Madeiras envernizadas com pouca degradação | Lixe a superfície para redução do brilho e remova o pó. Finalize com a aplicação do verniz. OBS: use lixas mais grossas (grão 180-220) inicialmente e mais finas (grão 280-320) para finalizar o processo e melhorar o acabamento. |
| Madeiras envernizadas antigas com muita degradação | Remova partes que estão soltando com auxílio de uma espátula. Lixe a superfície para redução do brilho e remova o pó. Finalize com a aplicação do verniz. OBS: use lixas mais grossas (grão 180-220) inicialmente e mais finas (grão 280-320) para finalizar o processo e melhorar o acabamento. |
| OBS: ABNT NBR 13245 - para um melhor resultado, a superfície deve estar em bom estado (firme, seca, limpa, coesa e sem sujeiras como: sabão, mofo, poeiras, graxa ou gorduras). Isso garante durabilidade em sua pintura e evita aparecimento de problemas precoces. | |

## QUANTO RENDE E QUAL A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DESTE PRODUTO?

| Embalagem | RENDIMENTO ACABADO | COMPOSIÇÃO QUÍMICA |
|---|---|---|
| 0,9 L | mínimo 3,75 $m^2$ | Resina alquídica modificada, secantes, absorvedores UV, fungicida, aditivos hidrorrepelentes, solventes aromáticos e alifáticos. |
| 3,6 L | mínimo 15 $m^2$ | |

OBS: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície (por conta de sua porosidade), ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

## PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO

| Propriedades | *Mínimo* | *Máximo* |
|---|---|---|
| Densidade (g/mL) | 0,8 | 0,9 |
| Viscosidade (seg) | 20 | 40 |
| Brilho 20º (UB) - NBR 15299 | 80 | - |
| Sólidos (%) | 40 | - |

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

Superfícies de madeiras em áreas internas e externas.

OBS: para aplicação em áreas diferentes da indicada, consulte nosso departamento técnico (SAC)

## DICAS E RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA EXPERIÊNCIA DE PINTURA

- Produto inflamável. Mantenha longe do fogo ou fontes de ignição. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância. Utilize máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Este produto não deve ser aplicado em dias chuvosos, sob ventos fortes, a temperaturas menores que 10ºC ou acima de 40ºC e/ou umidade relativa superior a 90%.
- Qualquer tipo de limpeza só deve ser realizada após 30 dias de aplicação. A limpeza pode ser feita com água, esponja macia e detergente neutro. Enxaguar bem a superfície que for limpa para não deixar resíduos.
- O brilho do produto aplicado pode reduzir com o tempo dependendo das condições do ambiente onde foi aplicado e o tipo da madeira. Este processo é natural e não afeta a qualidade de proteção oferecida pelo produto. Para manter o brilho, recomendamos uma reaplicação do produto a cada período de 2 a 3 anos para manter a sua madeira sempre protegida.
- O Verniz Sintético Triplo Filtro Solar Ciacollor é isento de chumbo.
- Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com um mexedor elétrico, espátula/régua ou similar para que este se torne homogêneo. Para evitar marcas de retoque comece sempre por eles e utilize a mesma diluição que continuará a pintura.
- Limpe sempre as ferramentas que utilizar ao final da pintura para reutilizar depois. O solvente gerado na limpeza pode ser guardado em embalagem bem fechada para uso no futuro.
- O descarte das embalagens deve ser feito conforme regulamentações locais, regionais, nacionais ou internacionais. Após aberto a validade do produto é de até 6 meses se guardado bem fechado e sem diluir. Em caso de dúvidas e acesso a FDS (Ficha com Dados de Segurança), você pode acionar o SAC (0800 006 2323) ou nosso site: www.ciacollor.com.br.